

明 細 書

ビニル・シスーポリブタジエンゴム及びそれを用いたブタジエンゴム組成物

5

技術分野

本発明は、融点170°C以上の高融点の1, 2ーポリブタジエンと、ポリイソプレンや低融点のポリブタジエンなどが、シスーポリブタジエンゴムのマトリックス中に共存して分散してなる新規なビニル・シスーポリブタジエンゴムに関し、
10 更に、該ビニル・シスーポリブタジエンゴムを用いたブタジエンゴム組成物に関する。

背景技術

ポリブタジエンは、いわゆるミクロ構造として、1,4一位での重合で生成した結合部分(1,4ー構造)と1,2一位での重合で生成した結合部分(1,2ー構造)とが
15 分子鎖中に共存する。1,4ー構造は、更にシス構造とトランス構造の二種に分けられる。一方、1,2ー構造は、ビニル基を側鎖とする構造をとる。

従来、ビニル・シスーポリブタジエンゴム組成物の製造方法は、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、及びこれらのハロゲン化炭化水素、
20 例えばクロルベンゼンなどの不活性有機溶媒で行われてきた。しかし、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素などの溶媒を用いると重合溶液の粘度が高く攪拌、伝熱、移送などに問題があり、溶媒の回収には過大なエネルギーが必要であった。又、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素系の溶媒は毒性の為、発癌作用の為に環境にとって非常に危険性のあるものであった。

25 上記の製造方法としては、前記の不活性有機溶媒中で水、可溶性コバルト化合物と一般式 $\text{AlR}_n\text{X}_{3-n}$ (但しRは炭素数1~6のアルキル基、フェニル基又はシ

クロアルキル基であり、Xはハロゲン元素であり、nは1.5～2の数字)で表せる有機アルミニウムクロライドから得られた触媒を用いて1,3-ブタジエンをシス-1,4重合してシス-ポリブタジエンゴムを製造して、次いでこの重合系に1,3-ブタジエン及び/又は前記溶媒を添加するか或いは添加しないで可溶性コバルト化合物と一般式 AlR_3 (但しRは炭素数1～6のアルキル基、フェニル基又はシクロアルキル基である)で表せる有機アルミニウム化合物と二硫化炭素とから得られるシンジオタクチック1,2重合触媒を存在させて1,3-ブタジエンをシンジオタクチック1,2重合(以下「1,2重合」と略す)する方法(例えば、特公昭49-17666号公報(特許文献1)、特公昭49-17667号公報(特許文献2)参照)は公知である。

また、例えば、特公昭62-171号公報(特許文献3)、特公昭63-36324号公報(特許文献4)、特公平2-37927号公報(特許文献5)、特公平2-38081号公報(特許文献6)、特公平3-63566号公報(特許文献7)には、二硫化炭素の存在下又は不在下に1,3-ブタジエンをシス-1,4重合して製造したり、製造した後に1,3-ブタジエンと二硫化炭素を分離・回収して二硫化炭素を実質的に含有しない1,3-ブタジエンや前記の不活性有機溶媒を循環させる方法などが記載されている。更に特公平4-48815号公報(特許文献8)には配合物のダイスウェル比が小さく、その加硫物がタイヤのサイドウォールとして好適な引張応力と耐屈曲亀裂成長性に優れたゴム組成物が記載されている。

また、特開2000-44633号公報(特許文献9)には、n-ブタン、シス-2-ブテン、トランス-2-ブテン、及びブテン-1などの C_4 留分を主成分とする不活性有機溶媒中で製造する方法が記載されている。この方法でのゴム組成物が含有する1,2-ポリブタジエンは短繊維結晶であり、短繊維結晶の長軸長さの分布が繊維長さの98%以上が $0.6\mu m$ 未満であり、70%以上が $0.2\mu m$ 未満であることが記載され、得られたゴム組成物はシス-1,4-ポリブタジ

エンゴムの成形性や引張応力、引張強さ、耐屈曲亀裂成長性などを改良されることが記載されている。

しかしながら、用途によっては、種々の特性が改良されたゴム組成物が求められていた。

- 5 特許文献1 特公昭49-17666号公報
- 特許文献2 特公昭49-17667号公報
- 特許文献3 特公昭62-171号公報
- 特許文献4 特公昭63-36324号公報
- 特許文献5 特公平2-37927号公報
- 10 特許文献6 特公平2-38081号公報
- 特許文献7 特公平3-63566号公報
- 特許文献8 特公平4-48815号公報
- 特許文献9 特開2000-44633号公報

15 発明の開示

- 本発明は、タイヤなどの製造に際し、ダイスウェル比が小さくて、優れた押し出し加工性、作業性などを示し、また、加硫したときに、タイヤのサイド・トレッド等において求められる優れた耐破壊特性、耐摩耗性、滑り摩擦抵抗性などを示し、更に耐屈曲亀裂成長性が非常に良好で、且つ高剛性である加硫物となる
- 20 るブタジエンゴム組成物を与えるビニル・シスーポリブタジエンゴムを提供することを目的とし、更に、上記優れた特性を有するブタジエンゴム組成物、特にタイヤ用ブタジエンゴム組成物を提供することを目的とする。

本発明は、下記構成により、上記目的を達成した。

1. 1, 2-ポリブタジエンと、該1, 2-ポリブタジエンより融点の低い、繰返し
- 25 し単位当たり少なくとも1個の不飽和二重結合を有する高分子物質とを含有するビニル・シスーポリブタジエンゴムであって、ビニル・シスーポリブタジエンゴ

ムのマトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴム中に、1, 2ーポリブタジエンと高分子物質とが物理的及び／又は化学的に吸着した状態で分散していることを特徴とするビニル・シスーポリブタジエンゴム。

2. ビニル・シスーポリブタジエンゴムのマトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴム中に、前記1, 2ーポリブタジエン、及び前記高分子物質が短い結晶繊維状及び／又は粒子状で分散していることを特徴とする上記1. に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

3. 前記1, 2ーポリブタジエンが融点170℃以上の1, 2ーポリブタジエンであり、前記高分子物質がポリイソプレン、融点150℃以下の結晶性ポリブタジエン、液状ポリブタジエン、及びそれらの誘導体から選ばれた少なくとも1種からなることを特徴とする上記1. または2. に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

4. 前記不飽和高分子物質を1,2ーポリブタジエンの結晶繊維とシスーポリブタジエンゴムの合計に対して0.01～50質量%の範囲で含まれていることを特徴とする上記1. ～3. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

5. 前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムの25℃におけるトルエン溶液粘度が10～150の範囲にあることを特徴とする上記1. ～4. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

6. 前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムの $[\eta]$ が1.0～5.0の範囲にあることを特徴とする上記1. ～5. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

7. 前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムの1, 4ーシス構造含有率が80質量%以上の範囲にあることを特徴とする上記1. ～6. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

8. ビニル・シスーポリブタジエンゴムのマトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムのムーニー粘度が10～50の範囲にあることを特徴とする上記1.～7. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。
9. 高分子物質が沸騰n-ヘキサン不溶解分であることを特徴とする上記1.～8. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。
10. ビニル・シスーポリブタジエンゴムのマトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴム中に、前記1, 2-ポリブタジエンが短い結晶繊維状で、前記高分子物質が粒子状で分散しており、且つ、前記1, 2-ポリブタジエンの短い結晶繊維が前記高分子物質の粒子の中に分散していることを特徴とする上記1.～9. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。
11. 前記1, 2-ポリブタジエンの短い結晶繊維が、前記高分子物質の粒子に含有されずに前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴム中にも分散しており、概マトリックス中に分散している短い結晶繊維の長軸長が0. 2～1, 000 μm の範囲であり、かつ、該高分子物質の粒子中に分散している前記1, 2-ポリブタジエンの短い結晶繊維の長軸長が0. 01～0. 5 μm の範囲であることを特徴とする上記11に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。
12. 上記1. 又は2. に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムの、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレン-ブタジエン共重合体ゴム、又はこれらの少なくとも2種のブレンドゴムから選ばれたゴム100重量部に対して、10～300重量部配合したことを特徴とするブタジエンゴム組成物。
13. 上記1. ～11. に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム、及び／又は上記13. に記載のブタジエンゴム組成物を用いたことを特徴とするタイヤ用ブタジエンゴム組成物。
14. 1, 3-ブタジエンを、炭化水素系溶媒中にて、シスー1, 4重合触媒を用いてシスー1, 4重合させ、次いで、得られた重合反応混合物中に1, 2重合触媒を共存させて、1, 3-ブタジエンを1, 2重合させて、融点が170℃以上の1,

2-ポリブタジエンを生成せしめ、しかる後、得られた重合反応混合物より生成したビニル・シスーポリブタジエンゴムを分離回収して取得するビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法において、繰返し単位当たり少なくとも1個の不飽和二重結合を有する高分子物質を、ビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造系内に添加する工程を含むことを特徴とするビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法。

15. 前記高分子物質が、ポリイソプレン、融点 0°C ～ 150°C の結晶性ポリブタジエン、液状ポリブタジエン、及びそれらの誘導体から選ばれた少なくとも1種であることを特徴とする上記14. に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法。

16. 前記高分子物質の前記製造系内への添加量が、取得されるビニル・シスーポリブタジエンゴムに対して0.01～50質量%の範囲であることを特徴とする上記14. 又は15. に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法。

17. 前記高分子物質を前記製造系内に添加する工程が、前記シスー1,4重合を行う工程から、1,2重合終了後の得られた重合反応混合物より生成したビニル・シスーポリブタジエンゴムを分離回収する工程までの間の任意の時点で、重合反応混合物中に行われることを特徴とする上記14. ～16. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法。

18. 前記炭化水素系溶媒が、溶解パラメーターが9.0以下の炭化水素系溶媒であることを特徴とする上記14. ～17. のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法。

19. 上記14. ～18. のいずれかに記載の製造方法で得られたビニル・シスーポリブタジエンゴムを、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンーブタジエン共重合体ゴム、又はこれらの少なくとも2種のブレンドゴムから選ばれたゴム100質量部に対して、10～300質量部配合したことを特徴とするブタジエンゴム組成物。

20. 上記14. ~18. のいずれかに記載の製造方法で得られたビニル・シスーポリブタジエンゴム、及び／又は上記12、13または19に記載のブタジエンゴム組成物を用いたことを特徴とするタイヤ用ブタジエンゴム組成物。

- 5 本発明のビニル・シスーポリブタジエンゴム(以下「VCR」と略す)は、好ましい態様では、1, 2ーポリブタジエンが、融点170℃以上の1, 2ーポリブタジエンであり、この1, 2ーポリブタジエンより融点の低い、繰り返し単位当たり少なくとも1個の不飽和二重結合を有する高分子物質(以下「不飽和高分子物質」と略すことがある)が、ポリイソプレン、融点170℃未満の結晶性ポリブタジエン、
10 液状ポリブタジエン、及びそれらの誘導体から選ばれた少なくとも1種からなるものであって、該融点170℃以上の1, 2ーポリブタジエンと、該不飽和高分子物質とが、シスーポリブタジエンゴムのマトリックス中に共存して分散してなる新規なVCRである。

- この本発明に係るVCRでは、非常に強固なポリマー間の相互作用を発現し、
15 優れた補強成分である高融点の1, 2ーポリブタジエンと、ポリイソプレンなどの比較的融点の不飽和高分子物質とが共存する結果、従来のVCRに比べて、共存する不飽和高分子物質の相溶効果により、高融点の1, 2ーポリブタジエンの、マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムへの分散性が著しく向上され、その結果、優れた補強成分である高融点の1, 2ーポリブタジエンの含
20 有量を増加することが可能となる。

- 上記の如き本発明に係るVCRの特性は、タイヤ製品の製造やその他の用途において強く要望される諸物性を著しく向上させることを可能にする。特に本発明に係るVCRをタイヤ用ブタジエンゴム組成物に用いると、該組成物は、タイヤ製造において、ダイスウェル比(押出し時の配合物の径とダイオリフィス径の
25 比)が小さくて、優れた押し出し加工性、作業性などを示す。また、該組成物の加硫物は、タイヤの主にサイド・トレッド等において求められる優れた耐破壊特

- 性、耐摩耗性、滑り摩擦抵抗性などを示す。更に、耐屈曲亀裂成長性が非常に良好で、且つ高剛性であるので、カーボンやシリカ等の補強材の使用量を低減することができ、タイヤの軽量化による低燃費化を可能にする。従って、本発明に係るVCRをサイド・トレッド等の素材として使用したタイヤは、優れた走行安定性、高速耐久性を示し、且つ低燃費化を可能にする。

図面の簡単な説明

図1は不飽和高分子物質の、融点が170℃以上の1, 2-ポリブタジエンの結晶繊維との関連における分散態様の一つ概念図である。

- 10 図2は不飽和高分子物質の、融点が170℃以上の1, 2-ポリブタジエンの結晶繊維との関連における分散態様の他の一つ概念図である。

図3は不飽和高分子物質の、融点が170℃以上の1, 2-ポリブタジエンの結晶繊維との関連における分散態様の更に他の一つ概念図である。

- 15 図4は不飽和高分子物質の、融点が170℃以上の1, 2-ポリブタジエンの結晶繊維との関連における分散態様のなお更に他の一つ概念図である。

図5は比較例1で得られたビニル・シス-ポリブタジエンゴムの微細構造を示す電子顕微鏡で見た図である。

図6は実施例1で得られたビニル・シス-ポリブタジエンゴムの微細構造を示す電子顕微鏡で見た図である。

- 20 図7は実施例3で得られたビニル・シス-ポリブタジエンゴムの微細構造を示す電子顕微鏡で見た図である。

図8は実施例4で得られたビニル・シス-ポリブタジエンゴムの微細構造を示す電子顕微鏡で見た図である。

- 25 なお、図中の符号1はマトリックス、2は融点が170℃以上の1, 2-ポリブタジエンの結晶繊維、3は不飽和高分子物質の微粒子である。

発明を実施するための最良の形態

本発明のVCRは、一般に次のような構成となっている。即ち、一般に、(1)融点
点が170℃以上である1,2-ポリブタジエンが1～50質量部、(2)シス-ポリ
ブタジエンゴム100質量部、及び(3)上記(1)と(2)の総量に対して0.01～5
5 0質量%の不飽和高分子物質からなっている。また、一般に、(1)成分の融点
が170℃以上である1,2-ポリブタジエンは、平均の単分散繊維結晶の短軸
長が0.2 μ m以下、アスペクト比が10以下であり、且つ平均の単分散繊維結
晶数が10以上の短繊維状であるところの結晶繊維を形成している。

上記(1)成分の1,2-ポリブタジエンの結晶繊維としては、平均の単分散纖
10 維結晶の短軸長が0.2 μ m以下、好ましくは、0.1 μ m以下であり、また、アス
ペクト比が10以下、好ましくは、8以下であり、且つ平均の単分散繊維結晶数
が10以上、好ましくは、15以上の短繊維状であり、かつ、融点が170℃以上、
好ましくは、190～220℃であることが望ましい。

上記(2)成分のシス-ポリブタジエンゴムとしては、下記の特性を有すること
15 が望ましい。即ち、ムーニー粘度(ML_{1+4} 100℃、以下「ML」と略す)が好ましく
は10～50、好ましくは10～40のものとする。そうすることにより、配合時の作
業性が向上し、また、上記(1)成分の(2)成分への分散性が向上するなどの
効果が得られる。また、(2)成分のシス-ポリブタジエンゴムは、次の特性を有
することが望ましい。即ち、トルエン溶液粘度(センチポイズ/25℃、以下「T-
20 cp」と略す)が好ましくは10～150、より好ましくは10～100であり、 $[\eta]$ (固有
粘度)が1.0～5.0、好ましくは1.0～4.0であることが望ましい。また、1,4-
シス構造含有率が80質量%以上、好ましくは90質量%以上であり、実質的
にゲル分を含有しないことが望ましい。ここで、実質的にゲル分を含有しないとは、
トルエン不溶解分が0.5質量%以下であることを意味する。

25 上記のシス-1,4重合によって得られたポリブタジエンゴムの末端及び／又は
主鎖を変性してもよい。変性剤として、少なくともアミノ基とアルコキシ基とを

含有する有機珪素化合物、アルコキシ基を含有する有機珪素化合物、不飽和カルボン酸あるいはその誘導体、ハロゲン系化合物、ヘテロ三員環化合物などを用いることができる。変性剤の使用量は、生成したポリブタジエン(ポリブタジエンゴム)100gに対して0.01~150ミリモル、変性剤の使用量が少ないと、
 5 変性効果が現れにくい。また、使用量が多すぎると、ポリブタジエン中に未反応変性剤が残存しやすくなり、その除去に手間がかかるので、好ましくない。なお、変性物のムーニー粘度が変性前と比較して1以上増加していることが好ましい。反応を促進するために、有機過酸化物を添加することができる。上記の方法により得られる変性ポリブタジエンは、その繰返し単位の80質量%以上がシス
 10 1,4構造を持ち、ムーニー粘度(ML_{1+4} , 100°C)が20~80の範囲にあり、ゲルパーミエーション法による重量平均分子量が200,000~1,000,000の範囲にあることが望ましい。また、ミクロ構造中のビニル構造含有量が15質量%以下であることが好ましい。

ここで、トルエン不溶解分は、試料ゴム10gと400mlのトルエンを三角フラス
 15 コに入れてRT(25°C)にて完全溶解させ、その後200メッシュの金網を設置した濾過器を用い上記溶液を濾過し、濾過後に金網に付着したゲル分を言い、上記割合はゲルが付着した金網を真空乾燥し付着量を測定し、試料ゴムに対する百分率で計測した値を指す。

また、 $[\eta]$ (固有粘度)は試料ゴム0.1gと100mlのトルエンを三角フラスコ
 20 に入れ、30°Cで完全溶解させ、その後30°Cにコントロールされた恒温水槽中で、キャノンフェンスケ動粘度計に10mlの上記溶液を入れ、溶液の落下時間(T)を測定し、下記式により求めた値を $[\eta]$ とする。

$$\eta_{sp} = T/T_0 - 1 \quad (T_0: \text{トルエンだけの落下時間})$$

$$\eta_{sp}/c = [\eta] + k'[\eta]^2 c$$

25 (η_{sp} : 比粘度、 k' : ハギンズ定数(0.37)、 C : 試料濃度(g/ml))

- 上記(1)成分の1,2-ポリブタジエン結晶繊維と(2)成分のシス-ポリブタジエンゴムの割合は、上記のとおり(2)成分のシス-ポリブタジエンゴム100質量部に対して(1)成分の1,2-ポリブタジエン結晶繊維が1～50質量部、好ましくは、1～30質量部であることが望ましい。上記範囲内であると、50質量部を超えて多量の場合の、シス-ポリブタジエンゴム中の1,2-ポリブタジエン結晶繊維の短繊維結晶が大きくなりやすく、その分散性が悪くなることや、1質量部未満の少量の場合の、短繊維結晶による補強性が低下することを回避でき、したがって、特長となる弾性率・耐屈曲亀裂成長性・酸化劣化性等が発現し難く、また加工性が悪化するなどの問題が起こりにくいため好ましい。また、(3)成分の不飽和高分子物質の割合は、上記のとおりVCRの0.01～50質量%、好ましくは0.01～30質量%であることが望ましい。上記範囲内であることは、上記(1)成分の1,2-ポリブタジエン結晶繊維の凝集による分散性低下抑制、それに伴うVCRの諸物性の低下抑制などの点で好ましい。

- また、(1)成分の融点が170℃以上である1,2-ポリブタジエンと(3)成分の不飽和高分子物質との割合は、上記のとおり(1)成分100質量部に対して(3)成分0.02～100質量部、好ましくは0.05～80質量部であることが望ましく、また、(1)成分と(3)成分の合計量が、上記のとおりマトリックス成分である(2)成分のシス-ポリブタジエンゴム100質量部に対して1.01～100質量部、好ましくは1.03～90質量部であることが望ましい。

- 以下に、本発明のVCRの製造方法について詳細に説明する。

- 本発明のVCRの製造においては、一般に炭化水素系溶媒を用いて1,3-ブタジエンの重合を行う。この炭化水素系溶媒としては、溶解度パラメーター(以下「SP値」と略す)が9.0以下である炭化水素系溶媒が好ましく、更に好ましくは8.4以下の炭化水素系溶媒である。溶解度パラメーターが9.0以下である炭化水素系溶媒としては、例えば、脂肪族炭化水素、脂環族炭化水素であるn-ヘキサン(SP値:7.2)、n-ペンタン(SP値:7.0)、n-オクタン(SP値:7.5)、シク

ロヘキサン(SP値:8.1)、n-ブタン(SP値:6.6)等が挙げられる。中でも、シクロヘキサンなどが好ましい。

これらの溶媒のSP値は、ゴム工業便覧(第四版、社団法人:日本ゴム協会、平成6年1月20日発行;721頁)などの文献で公知である。

- 5 SP値が9.0よりも小さい溶媒を使用することで、シスーポリブタジエンゴム中への1,2-ポリブタジエン結晶繊維の短繊維結晶の分散状態が本発明で期待する如く形成され、優れたダイスウェル特性や高引張応力、引張強さ、高屈曲亀裂成長性能を発現するので好ましい。

- 10 まず、1,3-ブタジエンと前記溶媒とを混合し、次いで、得られた溶液中の水
分の濃度を調節する。水分は、該溶液中の、後記シスー1,4重合触媒として
用いられる有機アルミニウムクロライド1モル当たり、好ましくは0.1~1.0モ
ル、特に好ましくは0.2~1.0モルの範囲である。この範囲では十分な触媒活
性得られて好適なシスー1,4構造含有率や分子量が得られつつ、重合時のゲ
ルの発生を抑制できることにより重合槽などへのゲルの付着を防ぐことができ、
15 連続重合時間を延ばすことができるので好ましい。水分の濃度を調節する方法
は公知の方法が適用できる。多孔質濾過材を通して添加・分散させる方法(特
開平4-85304号公報)も有効である。

- 20 水分の濃度を調節して得られた溶液には、シスー1,4重合触媒の一つとして、
有機アルミニウムクロライドを添加する。有機アルミニウムクロライドとしては、
一般式 $\text{AlR}_n\text{X}_{3-n}$ で表される化合物が好ましく用いられ、その具体例としては、
ジエチルアルミニウムモノクロライド、ジエチルアルミニウムモノブロマイド、ジイ
ソブチルアルミニウムモノクロライド、ジシクロヘキシルアルミニウムモノクロラ
イド、ジフェニルアルミニウムモノクロライド、ジエチルアルミニウムセスキクロラ
イドなどを好適に挙げることができる。有機アルミニウムクロライドの使用量の
25 としては、1,3-ブタジエンの全量1モル当たり0.1ミリモル以上が好ましく、0.
5~50ミリモルがより好ましい。

次いで、有機アルミニウムクロライドを添加した混合溶液に、シスー1, 4重合触媒の他の一つとして、可溶性コバルト化合物を添加して、1, 3-ブタジエンをシスー1, 4重合させる。可溶性コバルト化合物としては、用いる炭化水素系溶媒又は液体1, 3-ブタジエンに可溶なものであるか、又は、均一に分散できる、例えばコバルト(II)アセチルアセトナート、コバルト(III)アセチルアセトナートなどコバルトの β -ジケトン錯体、コバルトアセト酢酸エチルエステル錯体のようなコバルトの β -ケト酸エステル錯体、コバルトオクトエート、コバルトナフテネート、コバルトベンゾエートなどの炭素数6以上の有機カルボン酸のコバルト塩、塩化コバルトピリジン錯体、塩化コバルトエチルアルコール錯体などのハロゲン化コバルト錯体などを挙げることができる。可溶性コバルト化合物の使用量は、1, 3-ブタジエンの1モル当たり0.001ミリモル以上が好ましく、0.005ミリモル以上であることがより好ましい。また可溶性コバルト化合物に対する有機アルミニウムクロライドのモル比(Al/Co)は10以上であり、特に50以上であることが好ましい。また、可溶性コバルト化合物以外にもニッケルの有機カルボン酸塩、ニッケルの有機錯塩、有機リチウム化合物、ネオジウムの有機カルボン酸塩、ネオジウムの有機錯塩を使用することも可能である。

シスー1, 4重合の温度は、一般に0°Cを超える温度~100°C、好ましくは10~100°C、更に好ましくは20~100°Cまでの温度範囲である。重合時間(平均滞留時間)は、10分~2時間の範囲が好ましい。シスー1, 4重合後のポリマー濃度が5~26質量%となるようにシスー1, 4重合を行うことが好ましい。重合槽は1槽、又は2槽以上の槽を連結して行われる。重合は重合槽(重合器)内にて溶液を攪拌混合して行う。重合に用いる重合槽としては高粘度液攪拌装置付きの重合槽、例えば特公昭40-2645号に記載された装置を用いることができる。

本発明のVCRの製造では、シスー1, 4重合時に、公知の分子量調節剤、例えばシクロオクタジエン、アレン、メチルアレン(1, 2-ブタジエン)などの非共

5 役ジエン類、又はエチレン、プロピレン、ブテンー1などの α -オレフィン類を使用することができる。又重合時のゲルの生成を更に抑制するために、公知のゲル化防止剤を使用することができる。また、重合生成物のシスー1, 4構造含有率は一般に80質量%以上、好ましくは90質量%以上で、ML10~50、好ましくは10~40であり、実質的にゲル分を含有しないようにする。

そして、前記の如くして得られたシスー1, 4重合反応混合物に、1, 2重合触媒として、一般式 AlR_3 で表せる有機アルミニウム化合物と二硫化炭素、必要なら前記の可溶性コバルト化合物を添加して、1, 3-ブタジエンを1, 2重合させて、VCRを製造する。この際、該重合反応混合物に1, 3-ブタジエンを添加してもよいし、添加せずに未反応の1, 3-ブタジエンを反応させてもよい。一般式 AlR_3 で表せる有機アルミニウム化合物としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリ n -ヘキシルアルミニウム、トリフェニルアルミニウムなどを好適に挙げる事ができる。有機アルミニウム化合物は、1, 3-ブタジエン1モル当たり0.1ミリモル以上、特に0.5~50
10 ミリモル以上である。二硫化炭素は特に限定されないが水分を含まないものであることが好ましい。二硫化炭素の濃度は20ミリモル/L以下、特に好ましくは0.01~10ミリモル/Lである。二硫化炭素の代替として公知のイソチオシアン酸フェニルやキサントゲン酸化合物を使用してもよい。

1, 2重合の温度は、一般に0~100℃、好ましくは10~100℃、更に好ましくは20~100℃の温度範囲である。1, 2重合を行う際の重合系には、前記のシスー1, 4重合反応混合物100質量部当たり1~50質量部、好ましくは1~20質量部の1, 3-ブタジエンを添加することで、1, 2重合時の1, 2-ポリブタジエンの収量を増大させることができる。重合時間(平均滞留時間)は、10分~2時間の範囲が好ましい。1, 2重合後のポリマー濃度が9~29質量%となるように1, 2重合を行うことが好ましい。重合槽は1槽、又は2槽以上の槽を連結して行われる。重合は重合槽(重合器)内にて重合溶液を攪拌混合して行う。
25

1, 2重合に用いる重合槽としては、1, 2重合中に更に高粘度となりポリマーが付着しやすいので、高粘度液攪拌装置付きの重合槽、例えば特公昭40-2645号公報に記載された装置を用いることができる。

本発明のVCRの製造においては、前記のようにシス-1, 4重合、次いで1, 2重合を行ってVCRを製造するに当たり、融点の低い繰り返し単位当たり少なくとも1個の不飽和二重結合を有する高分子物質を、VCRの製造系内に添加する工程を含む。VCR製造後、たとえば配合時に添加しても本願発明の効果は得られない。この不飽和高分子物質の製造系内への添加は、前記シス-1, 4重合を行う際から、前記1, 2重合を行う際までの間の任意の時点で重合反応混合物中に添加することが好ましく、1, 2重合を行うときがより好ましい。

上記不飽和高分子物質としては、ポリイソプレン、融点170℃未満の結晶性ポリブタジエン、液状ポリブタジエン、酸素結合を含有する高分子化合物、及びこれらの誘導体から選ばれた少なくとも1種が好ましい。

ポリイソプレンとしては、通常的合成ポリイソプレン(シス構造90質量%以上のシス-1, 4-ポリイソプレン等)、液状ポリイソプレン、トランス-ポリイソプレン等が挙げられる。

融点170℃未満の結晶性ポリブタジエンは、好ましくは融点0℃~150℃の結晶性ポリブタジエンであり、たとえば、低融点1, 2-ポリブタジエン、トランス-ポリブタジエン等が挙げられる。

液状ポリブタジエンとしては、固有粘度 $[\eta] = 1$ 以下の極低分子のポリブタジエン等があげられる。

酸素結合を含有する高分子化合物としては、エーテル基、エポキシ基、カルボキシル基、エステル基、水酸基、カルボニル基を含有する化合物であることが好ましい。具体的化合物として、例えばフェノール樹脂、ナイロン樹脂、ポリウレタン、ポリエチレングリコール、エポキシ化ポリブタジエン、ポリエステル、エポキシ化スチレンブタジエン共重合体、ポリアリールエーテル、アリールエーテル

コポリマーなどが挙げられる。酸素結合を含有する高分子化合物を重合系に添加することにより、ビニル・シスポリブタジエンゴムのマトリックス成分であるシスポリブタジエンと1,2-ポリブタジエン結晶繊維の界面親和性が変化し、結果として1,2-ポリブタジエン結晶繊維の繊維結晶の単分散化及びビニル・シ

5 スポリブタジエンゴムの諸物性の向上に効果がある。

また、これらの誘導体としては、たとえば、イソプレン・イソブチレン共重合体、イソプレン・スチレン共重合体、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、液状エポキシ化ポリブタジエン、液状カルボキシル変性ポリブタジエン等及びこれら誘導体の水添物等が挙げられる。

10 上記各不飽和高分子物質の中でも、イソプレン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、融点70℃～110℃の1,2-ポリブタジエンが好ましく用いられる。また、上記各不飽和高分子物質は、単独で用いることも、2種以上を混合して用いることもできる。

上記のよう不飽和高分子物質を添加すると、前記のとおり、得られるVCRに

15 おいて、不飽和高分子物質の相溶効果により、融点が170℃以上の1,2-ポリブタジエンの、マトリックス成分のシス-ポリブタジエンゴム中への分散性が著しく向上され、その結果得られるVCRの特性が優れたものとなる。

不飽和高分子物質の添加量は、取得されるビニル・シス-ポリブタジエンゴムに対して0.01～50質量%の範囲であることが好ましく、0.01～30質量%の範囲であることが更に好ましい。また、いずれの時点での添加でも、添加後10分～3時間攪拌することが好ましく、更に好ましくは10分～30分間攪拌することである。尚、酸素結合を含有する高分子化合物の場合、添加量は、得られたビニル・シスポリブタジエンゴムに対して好ましくは0.01～20質量%、より好ましくは0.01～10質量%の範囲である。その場合の添加方法は特に限定するものでなく、ビニル・シスポリブタジエンゴムの製造するシス1,4重合時

25 あるいは1,2重合時、及び／または、ビニル・シスポリブタジエンゴムの重合終

了時でも良い。好ましくは、1, 2重合時の添加である。添加後、好ましくは、10分～3時間攪拌する。好ましくは、10分～30分である。

上記不飽和高分子物質に加え、酸素結合を含有する有機化合物を添加することも好ましい。酸素結合を含有する有機化合物としては、エーテル基、エポキシ基、カルボキシ基、エステル基、水酸基、カルボニル基を含有する化合物であることが好ましく、たとえば、酸無水物、脂肪族アルコール、芳香族アルコール、脂肪族エーテル・芳香族エーテル、脂肪族カルボン酸・芳香族カルボン酸・不飽和カルボン酸、脂肪族カルボン酸エステル・芳香族カルボン酸エステル・不飽和カルボン酸エステル等があげられる。添加量は、得られたビニル・シスポリブタジエンゴムに対して好ましくは0.01～20質量%、より好ましくは0.01～10質量%の範囲である。その場合の添加方法は特に限定するものでなく、ビニル・シスポリブタジエンゴムを製造するシス1, 4重合時あるいは1, 2重合時、及び／または、ビニル・シスポリブタジエンゴムの重合終了時でも良い。好ましくは、1, 2重合時の添加である。添加後、好ましくは、10分～3時間攪拌する。好ましくは、10分～30分である。

重合反応が所定の重合率に達した後、常法に従って公知の老化防止剤を添加することができる。老化防止剤の代表としては、フェノール系の2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(BHT)、リン系のトリノニルフェニルフォスファイト(TNP)、硫黄系の4, 6-ビス(オクチルチオメチル)-o-クレゾール、ジラウリル-3, 3'-チオジプロピオネート(TPL)などが挙げられる。単独でも2種以上組み合わせ用いてもよく、老化防止剤の添加はVCR100質量部に対して0.001～5質量部である。次に、重合停止剤を重合系に加えて重合反応を停止させる。その方法としては、例えば、重合反応終了後、重合反応混合物を重合停止槽に供給し、この重合反応混合物にメタノール、エタノールなどのアルコール、水などの極性溶媒を大量に投入する方法、塩酸、硫酸などの無機酸、酢酸、安息香酸などの有機酸、塩化水素ガスを重合反応混合物に導入する方法などの、

それ自体公知の方法が挙げられる。次いで、通常の方法に従い生成したVCRを分離回収し、洗浄、乾燥して目的のVCRを取得する。

- このようにして取得される本発明のVCRは、一般に、その各成分比率、即ち融点が170℃以上である1,2-ポリブタジエン、シス-ポリブタジエンゴム、及び不飽和高分子物質の比率が前記のとおりであり、また、シス-ポリブタジエンゴムのミクロ構造は、80質量%以上がシス-1,4-ポリブタジエンであり、その残余がトランス-1,4-ポリブタジエン及びビニル-1,2-ポリブタジエンである。そして、このシス-ポリブタジエンゴムと不飽和高分子物質は、それぞれ単独(すなわち未反応状態)では、沸騰n-ヘキサン可溶分であり、融点が170℃以上の1,2-ポリブタジエン及びそれに不飽和高分子物質が物理的／化学的に吸着したものは、沸騰n-ヘキサン不溶分(以下「H. I」と略す)である。この融点が170℃以上の1,2-ポリブタジエンは、一般に融点が170～220℃であり、前記のような短繊維状の結晶繊維である。また、シス-ポリブタジエンゴムのMLは、前記のように10～50、好ましくは20～40である。
- また、本発明のVCRは、前記のとおり、融点が170℃以上の1,2-ポリブタジエンと不飽和高分子物質とが、シス-ポリブタジエンゴムのマトリックス中に均一に分散されてなるものである。

- 本発明のVCRにおいては、一般に、融点が170℃以上の1,2-ポリブタジエンは前記のと通りの結晶繊維として分散されている。また、不飽和高分子物質は、融点が170℃以上の1,2-ポリブタジエンの結晶繊維との関連において、種々の態様で分散され得る。この分散態様として、図1に概念的に示すように、マトリックス1中に、融点が170℃以上の1,2-ポリブタジエンの結晶繊維2と、不飽和高分子物質の微粒子3とが、それぞれ別個に分散されている態様、図2に概念的に示すように、マトリックス1中に、不飽和高分子物質の微粒子3が1,2-ポリブタジエンの結晶繊維2に付着した状態で分散されている態様、図3に概念的に示すように、マトリックス1中に、1,2-ポリブタジエンの結晶繊維

維2が不飽和高分子物質の微粒子3に付着した状態で分散されている態様、
図4に概念的に示すように、マトリックス1中に、不飽和高分子物質の微粒子3
中に1, 2-ポリブタジエンの結晶繊維2が包含、分散された状態で分散されて
いる態様などが挙げられ、図1～4に示す分散態様の2種又はそれ以上が混在
5 している態様もあり得る。図1～4中、1はマトリックス、2は融点が170℃以上
の1, 2-ポリブタジエンの結晶繊維、3は不飽和高分子物質の微粒子を表す。

上記本発明のVCRの製造方法においては、生成したVCRを分離取得した残
余の、未反応の1, 3-ブタジエン、炭化水素系溶媒及び二硫化炭素などを含
有する重合反応混合物母液から、通常、蒸留により1, 3-ブタジエン、炭化水
10 素系溶媒を分離し、また、二硫化炭素の吸着分離処理、あるいは二硫化炭素
付加物の分離処理によって二硫化炭素を分離除去し、二硫化炭素を実質的に
含有しない1, 3-ブタジエンと炭化水素系溶媒とを回収する。また、上記重合
反応混合物母液から、蒸留によって3成分を回収して、この蒸留物から上記の
吸着分離あるいは二硫化炭素付着物分離処理によって二硫化炭素を分離除
15 去することによっても、二硫化炭素を実質的に含有しない1, 3-ブタジエンと
炭化水素系溶媒とを回収することもできる。前記のようにして回収された二硫
化炭素と炭化水素系溶媒とは新たに補充した1, 3-ブタジエンを混合して再
使用することができる。

尚、本発明のVCRにおける沸騰n-ヘキサン可溶分のポリスチレン換算質量
20 平均分子量は、単分散繊維結晶化が容易に行えるため、好ましくは30万～8
0万であり、より好ましくは30万～60万である。また、VCRの沸騰n-ヘキサ
ン可溶分のトルエン溶液粘度(T-CP)とムーニー粘度(ML)の関係T-CP/
MLが1以上であることが好ましく、より好ましくは1～4である。

上記VCRの製造方法によれば、触媒成分の操作性に優れ、高い触媒効率で
25 工業的に有利に本発明のVCRを連続的に長時間製造することができる。特に、

重合槽内の内壁や攪拌翼、その他攪拌が緩慢な部分に付着することなく、高い転化率で工業的に有利に連続製造できる。

本発明のVCRは、単独で、又は他の合成ゴム若しくは天然ゴムとブレンドして配合し、必要ならばプロセス油で油展し、次いでカーボンブラックなどの充填剤、加硫剤、加硫促進剤その他通常の配合剤を加えて加硫し、タイヤ用として有用であり、タイヤ部材としては特に限定されずサイドウォール、又は、トレッド、ステイフナー、ビードフィラー、インナーライナー、カーカス、タイヤコードコーティング、ベーストレッドなどとして、タイヤの種類としては特に限定されず高硬度タイヤ、乗用車タイヤ、バスやトラックなどの大型車両タイヤ、フォークリフトタイヤ、バン・ライトトラックタイヤ、SUV(4X4用)タイヤ、モーターサイクルタイヤ、スタッドレスタイヤ、ラジアルタイヤなどに、その他、ホース、ベルト、ゴルフボール、靴底、接着剤、防振ゴム、防音材、その他ポリマー系複合材、その他の各種工業用品等の機械的特性及び耐摩耗性が要求されるゴム用途に使用される。また、プラスチックの改質剤として使用することもできる。

15 本発明のVCRに前記の配合剤を加えて混練した組成物は、従来の方法で得られた従来のVCRに比較してダイスウェル比が指数換算で20以下に低下(値が低下すると優れる)し、押出加工性に優れている。

また、本発明のVCR組成物(配合物)を加硫すると硬度や引張応力が向上する。特に100%引張応力の向上が著しく、前記従来の方法で得られた従来のVCRに比較して指数換算で40前後増加(値が増加すると優れる)し、補強効果が大幅に改善される。更に屈曲亀裂成長が著しく改善され、指数換算で30前後増加(値が増加すると優れる)し、屈曲亀裂を抑制する効果を発現する。また、ランフラットタイヤ等で要求される耐熱物性としては酸素等のガス透過性が、同様に従来の方法で得られた従来のVCRに比較して指数換算で5前後低下(値が低下すると優れる)し、酸化劣化に伴う発熱を抑制する効果を示す。

そして、上記の諸物性の発現には、VCR中に分散した1,2-ポリブタジエン結晶繊維は、シス-ポリブタジエンゴム(以下「BR」と略す)のマトリックス中に微細な結晶として単分散化した形態で部分的に分散し、凝集構造を有する大きな1,2-ポリブタジエン結晶繊維と共存していることが好ましい。即ち、BRマトリックス中の単分散化1,2-ポリブタジエン結晶繊維は、平均の単分散繊維結晶の短軸長が $0.2\mu\text{m}$ 以下であり、また、アスペクト比が10以下であり、且つ平均の単分散繊維結晶数が10以上の短繊維状であり、且つ、融点が 170°C 以上であることが好ましい。また、上記融点が 170°C 以上の1,2-ポリブタジエン結晶繊維に加えて、上記不飽和高分子物質がBRマトリックス中に分散していることが好ましい。この不飽和高分子物質は、BRマトリックス中に、1,2-ポリブタジエン結晶繊維と高い親和性を持し、該結晶繊維近傍に物理的、化学的に吸着した状態で分散されていること(図2~4の分散態様)が好ましい。上記のように、融点が 170°C 以上の1,2-ポリブタジエン結晶繊維と不飽和高分子物質とが共存してBRマトリックス中に分散されることによって、上記の諸物性が優れたものとなり、好ましい。

本発明に係るVCRを他の合成ゴム若しくは天然ゴムとブレンドして配合したゴム組成物について詳記する。このゴム組成物は、本発明のVCRを、天然ゴム、合成ゴム若しくはこれらの任意の割合のブレンドゴム100質量部に対して、10~300質量部配合したもの、好ましくは50~200質量部配合したものが適当である。上記合成ゴムとしては、ポリイソプレンゴム、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムなどが好ましく挙げられる。また、上記VCR及び／又はそれを配合したブタジエンゴム組成物を用いてタイヤ用ブタジエンゴム組成物を好適に製造できる。

本発明のゴム組成物は、前記各成分を通常行われているパンバリー、オープンロール、ニーダー、二軸混練り機などを用いて混練りすることで得ることができる。

本発明のゴム組成物には、必要に応じて、加硫剤、加硫助剤、老化防止剤、充填剤、プロセスオイル、亜鉛華、ステアリン酸など、通常ゴム業界で用いられる配合剤を混練してもよい。

加硫剤としては、公知の加硫剤、例えば硫黄、有機過酸化物、樹脂加硫剤、
5 酸化マグネシウムなどの金属酸化物などが用いられる。

加硫助剤としては、公知の加硫助剤、例えばアルデヒド類、アンモニア類、アミン類、グアニジン類、チオウレア類、チアゾール類、チウラム類、ジチオカーバメイト類、キサンテート類などが用いられる。

老化防止剤としては、アミン・ケトン系、イミダゾール系、アミン系、フェノール
10 系、硫黄系及び燐系などが挙げられる。

充填剤としては、無水珪酸、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、硫化鉄、酸化鉄、ベントナイト、亜鉛華、珪藻土、白土、クレイ、アルミナ、酸化チタン、シリカ、カーボンブラック等の無機充填材が挙げられ、また、再生ゴム、粉末ゴム等の有機充填剤が挙げられる。

15 上記プロセスオイルとしては、アロマトイック系、ナフテン系、パラフィン系のいずれを用いてもよい。

実施例

以下に本発明に基づく実施例について具体的に記載する。

20 実施例1

窒素ガスで置換した内容30Lの攪拌機付ステンレス製反応槽中に、脱水シクロヘキサン18kgに1,3-ブタジエン1.6kgを溶解した溶液を入れ、コバルトオクトエート4mmol、ジエチルアルミニウムクロライド84mmol及び1,5-シクロオクタジエン70mmolを混入、25℃で30分間攪拌し、シス重合を行った。得
25 られたポリマーのMLは33、T_{cp}は59、ミクロ構造は1,2構造0.9質量%、トランス-1,4構造0.9質量%、シス-1,4構造98.2質量%であった。シス重合

後、得られた重合生成液に、ポリイソプレン(IR)(ML=87、シスー1,4構造98質量%)からなる不飽和高分子物質を5質量%(得られるビニル・シスーポリブタジエンゴムに対する百分率)加え、25℃で1時間攪拌を行った。その後直ちに重合液にトリエチルアルミニウム90mmol 及び二硫化炭素50mmol を加え、
5 25℃で更に60分間攪拌し、1,2重合を行った。重合終了後、重合生成液を4,6ービス(オクチルチオメチル)ーOークレゾール1質量%を含むメタノール18Lに加えて、ゴム状重合体を析出沈殿させ、このゴム状重合体を分離し、メタノールで洗浄した後、常温で真空乾燥した。この様にして得られたビニル・シスーポリブタジエンゴムの収率は80%であった。その後、このビニル・シスーポリブタジ
10 エンゴムを沸騰nーヘキサンで処理、不溶分と可溶分を分離乾燥した。得られた沸騰nーヘキサン可溶分ポリマーの ML は31、T-cp は57で T-cp/ML の関係は約1.8、ミクロ構造はビニルー1,2構造1.0質量%、トランスー1,4構造0.9質量%、シスー1,4構造98.1質量%であった。また、ポリスチレン換算質量平均分子量は 42×10^4 、 $[\eta]$ は1.7であった。ビニル・シスーポリブタジエンゴムに
15 含まれる短軸長 $0.2 \mu\text{m}$ 以下の短分散繊維結晶の数は $400 \mu\text{m}^2$ あたり100個以上で、アスペクト比は10以下、融点は202℃であった。

このようにして得られたVCRゴムを下記および表1に記載のごとく配合して物性評価に供した。

20 評価項目と実施条件

混練方法

下記手順に準じて混練する。

[一次配合]

混練装置:パンバリーミキサー(容量1.7L)

25 回転数:77rpm

スタート温度:90℃

混練手順:

0分;VCR/NR(天然ゴム)投入

0分;フィラー投入

3分;ラムを上げて掃除(15秒)

5 5分;ダンプ

ダンプ物は引き続き10インチロールにて1分間巻き付け、3回丸め通し後、シート出した。コンパウンドは2時間以上冷却後、次の手順に準じて二次配合を行った。

[二次配合]

10 前記一次配合終了後、下記手順に準じて二次配合を行った。

混練装置:10インチロール

ロール温度:40~50°C

ロール間隙:2mm

混練手順:

15 (1) 0分;ダンプ物の巻き付け及び硫黄・加硫促進剤の投入

(2) 2分;切り返し

(3) 3分;三角取り・丸め通し後、シート出し

加硫時間

測定装置;JSRキュラストメーター2F型

20 測定温度;150°C

測定時間; $t_{90} \times 2, \times 3$ を加硫時間とした。

加硫条件

加硫装置;プレス加硫

加硫温度; 150°C

25 [素ゴム物性評価]

マイクロ構造は、赤外吸収スペクトル分析によって行った。シス 740cm^{-1} 、トランス 967cm^{-1} 、ビニル 910cm^{-1} の吸収強度比からマイクロ構造を算出した。

ムーニー粘度(ML_{1+4})は、JIS K6300に準拠して測定した。

- トルエン溶液粘度(T_{cp})は、ポリマー2. 28gをトルエン50mlに溶解した後、
- 5 標準液として粘度計校正用標準液(JIS Z8809)を用い、キャノンフェンスケ粘度計 No. 400を使用して、 25°C で測定した。

M_{100} : 加硫ゴムの試料サンプルが伸び率100%を示したときの引張り応力

JIS K6301に準じて測定した値

T_B : 加硫ゴムの試料サンプルの破断時の引張り強さ

- 10 JIS K6301に準じて測定した値

1,2-ポリブタジエン結晶繊維の融点は、示差走査熱量計(DSC)の吸熱曲線のピークポイントにより決定した。

[配合物物性]

ダイスウェル

- 15 測定装置: モンサント社製加工性測定装置(MPT)

ダイ形状: 円形

L/D : 1, 10 ($D=1.5\text{mm}$)

測定温度: 100°C

せん断速度: 100sec^{-1}

- 20 [加硫物物性]

硬度、反撥弾性及び引張強度は、JIS-K-6301に規定されている測定法に従って測定した。

動的粘弾性の $\tan \delta$ は、レオメトリックス社製 RSA2 を用いて、温度 70°C 、周波数 10Hz、動歪 2%の条件で測定した。

発熱特性およびPS(永久歪)はグッドリッチフレクソメーターを用い、ASTM D623に従い、歪み 0.175 インチ、荷重55ポンド、100℃ 25分の条件で測定した。

- 5 圧縮永久歪は上島製作所製の圧縮永久歪測定器を用いて、JIS K6301又はASTM D395に従い、温度70℃で22時間の条件で圧縮し、永久歪を測定した。

屈曲亀裂成長性は上島製作所製の亀裂試験機を用いて、ASTM D813に従い、試験片の亀裂が15mm以上の長さに成長するまでの屈曲回数を測定した。

- 10 ガス透過性は JISK7126に規定されている測定法に従って測定した。
- 動的粘弾性の Tan δ は、レオメトリックス社製 RSA 2 を用いて、温度 70℃、周波数 10Hz、動歪 2%の条件で測定した。

表1

| | ゴム・薬品 | 配合量(phr) |
|-------|--------------|----------|
| 一次配合 | VCR/NR | 60/40 |
| | HAFカーボン | 50 |
| | プロセスオイル | 10 |
| | 亜鉛華1号 | 5 |
| | ステアリン酸 | 2 |
| | 老化防止剤 A S | 1 |
| 二次配合 | 加硫促進剤 C Z | 1 |
| | 硫黄 | 1.5 |
| Total | | 170.5 |

15

実施例2

添加する不飽和高分子物質(添加剤)を表2に示すようにしたこと以外は、実施例1と同様にしてビニル・シスーポリブタジエンゴムを得た。

比較例1～4

- 5 不飽和高分子物質(添加剤)を添加しなかったこと、あるいは不飽和高分子物質を重合時に添加せず、VCRゴム合成後の配合時に添加した(不飽和分子物質添加量はVCRに対して不飽和高分子物質10質量%となるような量とした)こと以外は、実施例1と同様にして合成・配合を行った。

- 10 表2にビニル・シスーポリブタジエンゴム組成物の素ゴムデータを示した。表中、単分散繊維結晶数は、観察して短軸長 0.2μ 以下の結晶を単分散SPB繊維結晶とし、 $400\mu\text{m}^2$ あたりの数を指標とした。

- 15 尚、比較例1における高融点SPBのミクロ構造はビニルー1,2構造98.8質量%、トランスー1,4構造0.6質量%、シスー1,4構造0.6質量%、沸騰 n -ヘキサン可溶分である(A)マトリックスBRと沸騰 n -ヘキサン不溶分である(B)高融点SPBとの比(A/B)は88/12であった。また比較例1において沸騰 n -ヘキサン不溶分ポリマーの η_{sp}/c は1.5であった。(η_{sp}/c : 1,2-ポリブタジエン結晶繊維の分子量の尺度、測定温度は135℃、使用溶媒はオルトジクロルベンゼン)

表中、IR は IR2200(JSR(株)製ポリイソプレン)、1,2-PBは RB820(JSR(株)製1,2-ポリブタジエン)である。

表2

| | 高分子物質 | 高分子物質 | | 単分散SPB | 単分散SPB | 単分散SPB | | 結晶繊維長軸径 | 結晶繊維長軸径 |
|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| | 種類(融点) | 添加時期(添加量 wt%) | 重合溶媒(sp 値) | 繊維結晶数(個/400 μm^2) | アスペクト比 | 形態 | H. I (wt%) | マトリックス中(μm) | 高分子物質中(μm) |
| 実施例 1 | IR | 重合時(10) | シクロヘキサン(8.1) | 100 以上 | 10 以下 | 粒子状 | 22.4 | 0.2~0.5 | 0.1 以下 |
| 実施例 2 | 1,2-PB(90°C) | 重合時(10) | シクロヘキサン(8.1) | 20 | 10 以下 | 繊維状と粒子状 | 22.3 | 0.5~1 | 0.1 以下 |
| 比較例 1 | - | - | シクロヘキサン(8.1) | 4 | 20 以上 | 繊維状 | 12.1 | 1 以上 | なし |
| 比較例 2 | IR | 配合時(10) | シクロヘキサン(8.1) | 4 | 20 以上 | 繊維状 | 12.3 | 1 以上 | 0.5 以上 |

実施例3～12・比較例3～5

添加する高分子物質や溶媒を表3に示すようにしたこと以外は、実施例1と同様にしてビニル・シスーポリブタジエンゴムを得た。

表中、IR は IR2200(JSR(株)製ポリイソプレン)、液状 PB はハイカー CTBN1300×8(宇部興産(株)製、分子量 3,500 の液状ポリブタジエン)、エポキシ化PBはエポリード PB3600(ダイセル化学工業(株)製、粘度:45°C-33 パスカル秒のエポキシ化ポリブタジエン)、アリルエーテルポリマーはマリアリム AWS-0851(日本油脂(株)製、粘度:100°C-400 ストークス)である。

表3

| | 高分子物質 | | 重合溶媒 (sp 値) | 単分散 SPB | |
|--------|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | 種類 (融点) | 添加時期 (添加量 wt%) | | 繊維結晶数 (個/400 μm^2) | アスペクト比 |
| 実施例 3 | IR | 重合時 (5) | シクロヘキサソ(8.1) | 100 以上 | 10 以下 |
| 実施例 4 | 液状 PB | 重合時 (1) | シクロヘキサソ(8.1) | 29 | 10 以下 |
| 実施例 5 | エポキシ化 PB | 重合時 (0.5) | シクロヘキサソ(8.1) | 100 以上 | 7 |
| 実施例 6 | エポキシ化 PB | 重合時 (0.5) | シクロヘキサソ/ヘンゼン =80/20 (8.3) | 60 以上 | 7 |
| 実施例 7 | エポキシ化 PB | 重合時 (0.5) | シクロヘキサソ/ヘンゼン =60/40 (8.5) | 30 以上 | 9 |
| 実施例 8 | アリルエーテルコポリマー | 重合時 (1) | シクロヘキサソ(8.1) | 16 | 8 |
| 実施例 9 | エポキシ化 PB | 重合時 (1) | n-ヘキサソ(7.2) | 20 | 10 |
| 実施例 10 | エポキシ化 PB | 重合時 (5) | シクロヘキサソ(8.1) | 29 | 9 |
| 実施例 11 | エポキシ化 PB | 重合時 (0.5) | シクロヘキサソ/ n-ヘキサ ソ=50/50 (7.7) | 100 以上 | 10 以下 |
| 実施例 12 | アリルエーテルコポリマー | 重合時 (0.5) | シクロヘキサソ/ n-ヘキサ ソ=50/50 (7.7) | 20 以上 | 8 以下 |
| 比較例 3 | — | — | シクロヘキサソ/ヘンゼン =80/20 (8.3) | 8 | 11 |
| 比較例 4 | — | — | シクロヘキサソ(8.1) | 4 | 13 |
| 比較例 5 | — | — | シクロヘキサソ/ n-ヘキサ ソ=50/50 (7.7) | 2 | 12 |

以下にビニル・シスーポリブタジエンゴム組成物の配合物及び加硫物データを示した。但し、実施例8～12、比較例4・5については、一次配合時に

5 VCR/NR=100/0、即ち NR(天然ゴム)を加えずに配合した。

100 sec⁻¹、ガス透過性、発熱特性、PS、圧縮永久歪、tan δ は指数が少ないほうが優れている。

硬度、M100、TB、EB、TR、ランボーン摩耗、屈曲亀裂成長、反撥弾性は指数が大きいほうが優れている。

表4

| | 実施例 1 | 実施例 2 | 実施例 3 | 実施例 4 | 比較例 1 | 比較例 2 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 配合物物性(指数) | | | | | | |
| ダイスウェル | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 |
| 100 sec ⁻¹ | 70 | 72 | 76 | 85 | 100 | 99 |
| 加硫物物性(指数) | | | | | | |
| 硬度 | 106 | 107 | 104 | 106 | 100 | 100 |
| M100 | 140 | 139 | 138 | 136 | 100 | 101 |
| TB | 107 | 107 | 104 | 107 | 100 | 100 |
| EB | 102 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| TR | 103 | 103 | 104 | 103 | 100 | 101 |
| ランボーン摩耗 (スリップ率 20%) | 112 | 109 | 108 | 100 | 100 | 99 |
| 屈曲亀裂成長 | 135 | 130 | 136 | 131 | 100 | 104 |
| ガス透過性・N ₂ | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| ガス透過性・O ₂ | 93 | 92 | 93 | 92 | 100 | 100 |
| 反撥弾性 | 105 | 104 | 105 | 103 | 100 | 101 |
| 発熱特性 | 87 | 88 | 88 | 89 | 100 | 96 |
| PS | 82 | 83 | 83 | 84 | 100 | 96 |
| 圧縮永久歪 | 89 | 88 | 88 | 89 | 100 | 98 |
| tan δ | 86 | 85 | 83 | 84 | 100 | 98 |

表5

| | 実施例 5 | 実施例 6 | 実施例 7 | 比較例 3 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 配合物物性(指数) | | | | |
| ダイスウェル | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 |
| 100 sec ⁻¹ | 77 | 78 | 80 | 100 |
| 加硫物物性(指数) | | | | |
| 硬度 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| M100 | 141 | 140 | 140 | 100 |
| TB | 107 | 107 | 106 | 100 |
| EB | 102 | 102 | 102 | 100 |
| TR | 103 | 103 | 102 | 100 |
| ランボーン摩耗 (スリップ率 20%) | 112 | 112 | 109 | 100 |
| 屈曲亀裂成長 | 143 | 139 | 139 | 100 |
| ガス透過性・N ₂ | 95 | 95 | 95 | 100 |
| ガス透過性・O ₂ | 93 | 93 | 93 | 100 |
| 反撥弾性 | 105 | 105 | 104 | 100 |
| 発熱特性 | 88 | 89 | 91 | 95 |
| PS | 82 | 81 | 83 | 94 |
| 圧縮永久歪 | 88 | 89 | 89 | 96 |
| tan δ | 86 | 87 | 86 | 93 |

表6

| | 実施例 8 | 実施例 9 | 実施例 10 | 比較例 4 |
|------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 配合物物性(指数) | | | | |
| ダイスウェル | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 |
| 100 sec ⁻¹ | 73 | 71 | 75 | 100 |
| 加硫物物性(指数) | | | | |
| 硬度 | 107 | 107 | 106 | 100 |
| M100 | 138 | 139 | 140 | 100 |
| TB | 107 | 107 | 107 | 100 |
| EB | 102 | 100 | 100 | 100 |
| TR | 104 | 103 | 103 | 100 |
| ランボーン摩耗 (スリップ率 20%) | 105 | 106 | 106 | 100 |
| 屈曲亀裂成長 | 135 | 129 | 132 | 100 |
| ガス透過性・N ₂ | 95 | 95 | 96 | 100 |
| ガス透過性・O ₂ | 93 | 92 | 94 | 100 |
| 反撥弾性 | 103 | 104 | 105 | 100 |
| 発熱特性 | 90 | 91 | 89 | 100 |
| PS | 82 | 83 | 82 | 100 |
| 圧縮永久歪 | 86 | 87 | 87 | 100 |
| tan δ | 86 | 83 | 84 | 100 |

表 7

| | 実施例 11 | 実施例 12 | 比較例 5 |
|------------------------|--------|--------|-------|
| 配合物物性(指数) | | | |
| ダイスウェル | L/D=1 | L/D=1 | L/D=1 |
| 100 sec ⁻¹ | 70 | 73 | 100 |
| 加硫物物性(指数) | | | |
| 硬度 | 107 | 107 | 100 |
| M100 | 141 | 138 | 100 |
| TB | 109 | 107 | 100 |
| EB | 101 | 102 | 100 |
| TR | 104 | 104 | 100 |
| ランボーン摩耗 (スリップ率 20%) | 109 | 111 | 100 |
| 屈曲亀裂成長 | 133 | 135 | 100 |
| ガス透過性・N ₂ | 95 | 95 | 100 |
| ガス透過性・O ₂ | 93 | 93 | 100 |
| 反撥弾性 | 108 | 107 | 100 |
| 発熱特性 | 86 | 86 | 100 |
| PS | 79 | 78 | 100 |
| 圧縮永久歪 | 85 | 87 | 100 |
| tan δ | 80 | 78 | 100 |

- 図5～8は、実際に得られたビニル・シスーポリブタジエンゴムの微細構造を示す電子顕微鏡で見た図である。図5は、比較例1のものであり、融点が170℃以上の1, 2-ポリブタジエンがヒゲ状の結晶となり、マトリックス中に凝集を形成していることがわかる。図6は実施例3、図7は実施例2、図8は実施例4に相当するものであり、それぞれ、図5と比べるとヒゲ状の結晶が形成する凝集が小さく、良好に分散していることがわかる。

請 求 の 範 囲

1.

1, 2-ポリブタジエンと、該1, 2-ポリブタジエンより融点の低い、繰り返し
5 単位当たり少なくとも1個の不飽和二重結合を有する高分子物質とを含有する
ビニル・シス-ポリブタジエンゴムであって、ビニル・シス-ポリブタジエンゴム
のマトリックス成分であるシス-ポリブタジエンゴム中に、1, 2-ポリブタジエン
と高分子物質とが物理的及び／又は化学的に吸着した状態で分散しているこ
とを特徴とするビニル・シス-ポリブタジエンゴム。

10

2.

ビニル・シス-ポリブタジエンゴムのマトリックス成分であるシス-ポリブタジ
エンゴム中に、前記1, 2-ポリブタジエン、及び前記高分子物質が短い結晶繊維
15 状及び／又は粒子状で分散していることを特徴とする請求項1に記載のビニ
ル・シス-ポリブタジエンゴム。

3.

前記1, 2-ポリブタジエンが融点170℃以上の1, 2-ポリブタジエンであり、
前記高分子物質がポリイソプレン、融点150℃以下の結晶性ポリブタジエン、
20 液状ポリブタジエン、及びそれらの誘導体から選ばれた少なくとも1種からなる
ことを特徴とする請求項1または2に記載のビニル・シス-ポリブタジエンゴム。

4.

前記不飽和高分子物質を1,2-ポリブタジエンの結晶繊維とシス-ポリブタ
25 ジエンゴムの合計に対して0.01～50質量%の範囲で含まれていることを特徴
とする請求項1～3のいずれかに記載のビニル・シス-ポリブタジエンゴム。

5.

前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムの25℃におけるトルエン溶液粘度が10～150の範囲にあることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

6.

前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムの $[\eta]$ が1.0～5.0の範囲にあることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

7.

前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムの1,4-シス構造含有率が80質量%以上の範囲にあることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

8.

ビニル・シスーポリブタジエンゴムのマトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴムのムーニー粘度が10～50の範囲にあることを特徴とする請求項1～7のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

9.

高分子物質が沸騰n-ヘキサン不溶解分であることを特徴とする請求項1～8のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

10.

ビニル・シスーポリブタジエンゴムのマトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴム中に、前記1, 2ーポリブタジエンが短い結晶繊維状で、前記高分子物質が粒子状で分散しており、且つ、前記1, 2ーポリブタジエンの短い結晶繊維が前記高分子物質の粒子の中に分散していることを特徴とする請求項1～9の
5 いずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

11.

前記1, 2ーポリブタジエンの短い結晶繊維が、前記高分子物質の粒子に含有されずに前記マトリックス成分であるシスーポリブタジエンゴム中にも分散し
10 ており、概マトリックス中に分散している短い結晶繊維の長軸長が0. 2～1, 000 μm の範囲であり、かつ、該高分子物質の粒子中に分散している前記1, 2ーポリブタジエンの短い結晶繊維の長軸長が0. 01～0. 5 μm の範囲であることを特徴とする請求項11に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム。

15 12.

請求項1又は2に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムを、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンーブタジエン共重合体ゴム、又はこれらの少なくとも2種のブレンドゴムから選ばれたゴム100重量部に対して、10～300重量部配合したことを特徴とするブタジエンゴム組成物。

20

13.

請求項1～11に記載のビニル・シスーポリブタジエンゴム、及び／又は請求項12に記載のブタジエンゴム組成物を用いたことを特徴とするタイヤ用ブタジエンゴム組成物。

25

14.

1, 3-ブタジエンを、炭化水素系溶媒中にて、シス-1, 4重合触媒を用いてシス-1, 4重合させ、次いで、得られた重合反応混合物中に1, 2重合触媒を共存させて、1, 3-ブタジエンを1, 2重合させて、融点が170℃以上の1, 2-ポリブタジエンを生成せしめ、しかる後、得られた重合反応混合物より生成したビニル・シス-ポリブタジエンゴムを分離回収して取得するビニル・シス-ポリブタジエンゴムの製造方法において、繰り返し単位当たり少なくとも1個の不飽和二重結合を有する高分子物質を、ビニル・シス-ポリブタジエンゴムの製造系内に添加する工程を含むことを特徴とするビニル・シス-ポリブタジエンゴムの製造方法。

15.

前記高分子物質が、ポリイソプレン、融点0℃～150℃の結晶性ポリブタジエン、液状ポリブタジエン、及びそれらの誘導体から選ばれた少なくとも1種であることを特徴とする請求項14に記載のビニル・シス-ポリブタジエンゴムの製造方法。

16.

前記高分子物質の前記製造系内への添加量が、取得されるビニル・シス-ポリブタジエンゴムに対して0.01～50質量%の範囲であることを特徴とする請求項14又は15に記載のビニル・シス-ポリブタジエンゴムの製造方法。

17.

前記高分子物質を前記製造系内に添加する工程が、前記シス-1, 4重合を行う工程から、1, 2重合終了後の得られた重合反応混合物より生成したビニル・シス-ポリブタジエンゴムを分離回収する工程までの間の任意の時点で、

重合反応混合物中に行われることを特徴とする請求項14～16のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法。

18.

- 5 前記炭化水素系溶媒が、溶解パラメーターが9.0以下の炭化水素系溶媒であることを特徴とする請求項14～17のいずれかに記載のビニル・シスーポリブタジエンゴムの製造方法。

19.


- 10 請求項14～18のいずれかに記載の製造方法で得られたビニル・シスーポリブタジエンゴムを、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンーブタジエン共重合体ゴム、又はこれらの少なくとも2種のブレンドゴムから選ばれたゴム100質量部に対して、10～300質量部配合したことを特徴とするブタジエンゴム組成物。

15 20.


請求項14～18のいずれかに記載の製造方法で得られたビニル・シスーポリブタジエンゴム、及び／又は請求項12、13、19のいずれかに記載のブタジエンゴム組成物を用いたことを特徴とするタイヤ用ブタジエンゴム組成物。

20


第1図




第2図




第3図




第4図




第5図




第6図



第7図



第8図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/018417

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08L9/00, C08K5/00, C08F2/44, C08F36/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08L9/00, C08K5/00, C08F2/44, C08F36/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|--|------------------------------|
| X | JP 5-194658 A (Ube Industries, Ltd.), 03 August, 1993 (03.08.93), Claims; Par. Nos. [0001], [0017] to [0020] (Family: none) | 1-9, 12, 13, 19, 20 |
| X | JP 53-45347 A (Ube Industries, Ltd.), 24 April, 1978 (24.04.78), Claims; page 3, upper left column, lines 2 to 5; example 4 & DE 2744811 A1 & US 4196106 A & FR 2366927 A5 & GB 1550785 A | 1, 2, 4-9, 12, 13, 19, 20 |
| A | JP 8-311246 A (Toyo Tire and Rubber Co., Ltd.), 26 November, 1996 (26.11.96), Claims (Family: none) | 1-20 |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"B" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 February, 2005 (25.02.05)

Date of mailing of the international search report
05 April, 2005 (05.04.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/018417

| C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
|---|---|-----------------------|
| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| A | JP 2002-338740 A (Ube Industries, Ltd.), 27 November, 2002 (27.11.02), Claims (Family: none) | 1-20 |

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08L9/00、C08K5/00、C08F2/44、C08F36/06

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08L9/00、C08K5/00、C08F2/44、C08F36/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|--|---------------------------|
| X | JP 5-194658 A (宇部興産株式会社) 1993. 08. 03, 特許請求の範囲、【0001】、【0017】～【0020】段落 (ファミリーなし) | 1-9, 12, 13, 19, 20 |
| X | JP 53-45347 A (宇部興産株式会社) 1978. 04. 24, 特許請求の範囲、第3頁左上欄第2行から第5行、実施例4 & DE 2744811 A1 & US 4196106 A & FR 2366927 A5 & GB 1550785 A | 1, 2, 4-9, 12, 13, 19, 20 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25. 02. 2005

国際調査報告の発送日

05. 4. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

宮本 純

4 J

3041

電話番号 03-3581-1101 内線 3455

| C (続き) 関連すると認められる文献 | | |
|---------------------|---|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| A | J P 8-311246 A (東洋ゴム工業株式会社) 199 6.11.26, 特許請求の範囲 (ファミリーなし) | 1-20 |
| A | J P 2002-338740 A (宇部興産株式会社) 200 2.11.27, 特許請求の範囲 (ファミリーなし) | 1-20 |